

LACKFARBE standöhländig

- * Hoher Deckgrad
- * Hervorragend wetterbeständig

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsgebiete:

Aussen- und Innenschlußbeschichtung von Fenstern, Türen usw.

Eigenschaften:

Gut deckende Kunstharzlackfarbe mit hervorragender Wetterbeständigkeit.

Verarbeitungstemperatur:

Um die Verlaufeigenschaften dieses Materials zu erhalten, sollte auf eine Untergrund- u. Materialtemperatur von + 5°C geachtet werden.

Lagerung:

Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde
12 Monate lagerfähig.

Gebindegrößen:

5 Liter
Blechgebinde

Entsorgung:

Sondermüll / SchlüsselNr. 55 502
Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden.

Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen !!

TECHNISCHE DATEN

Dichte:

1,270

Bindemittelbasis:

Langölige Alkydharze
Standöl

Pigment:

Titandioxid, Spezialextender, Eisenoxide

Farbton:

Weiss, ocker, braun, oxidgrün

Verbrauch:

Je nach Untergrundbeschaffenheit
120 - 180 ml/m²

Trockenzeiten:

20°C/ 60% r.LF.:
6 Std. staubfrei, 12 Std. trocken, 24 Std. griffest

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat.A/a):
300 g/l (2010)

Gefahrenkennzeichnung:

R 10 Entzündlich
R 65

RID/ADR 3, 31c

VERARBEITUNG

Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen.

Aufbauvorschlag:

Nach vorheriger Grundierung mit UNIWEISS, DUPREN, PRIMALIT oder FÜLLGRUND sollte ein Zwischenschliff erfolgen. Nach sorgfältigem Entstauben wird LACKFARBE satt, nach üblichen Handwerksmethoden im Streichverfahren aufgetragen.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen

Verdünnung:

LACKFARBE kann im Bedarfsfalle geringfügig mit Kunstharzverdünnung oder Mischterpentin verdünnt werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.