

ÖLFARBEN weiss und bunt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsgebiete:
Neu- und Renovierungsanstriche auf Holzuntergrund

Eigenschaften:
Wetterbeständige Ölfarben mit gutem Deckvermögen.

Verarbeitungstemperatur:
über 0° C

Verdünnung:
Ölfarbe kann in der Regel mit Terpentin bzw. Firnis verdünnt werden.

Lagerung:
Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde
12 Monate lagerfähig.

Gebindegrößen:
5 Liter / 0,75 Liter
Blechgebinde

Entsorgung:
Sondermüll/Schlüssel Nr. 55 502
Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden.

Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen !!

TECHNISCHE DATEN

Dichte:
1,5 - 2

Bindemittelbasis:
Leinölfirnis

Pigment:
Titandioxid, aussenbeständige Buntpigmente

Farbtöne:
weiss, ocker, satinober, mittelgrün, ausseerbraun, schwarz

Verbrauch:
Je nach Untergrundbeschaffenheit
100 - 200 ml/m²

Trockenzeiten:
20°C/ 60% r.LF.:
ca. 48 Std. trocken

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt
dieses Produktes (Kat.A/a):
300 g/l (2010)

Gefahrenkennzeichnung:

R 10 Entzündlich
R 65

RID/ADR 3, 31c

VERARBEITUNG

Untergrund:
Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen. Gut haftende Altanstriche gründlich anschleifen!

Aufbauvorschlag:
Rohholzuntergründe sind lt. Ö-Norm mit HOLZSCHUTZGRUND vorzubehandeln und anschließend, nach Durchtrocknung mit ÖLFARBE zu grundieren. Größere Unebenheiten können mit PENTADUR KITT ausgeglichen werden.- Nach einem weiteren Zwischenanstrich mit ÖLFARBE kann die Endbeschichtung mit LACKFARBE oder einem fetten KUNSTHARZLACK erfolgen.

Verarbeitung:
ÖLFARBE soll dünn, mit geeignetem Pinsel, aufgetragen und im Kreuzgang verschliffen werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.