

PROTECTOR - DECK Holzfarbe

- * Problemlöser gegen graues Holz
- * Holzstrukturerhaltend
- * Fungizid ausgestattet

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsgebiete:

Farbgebung und Schutz für alle nicht maßhaltigen bzw. begrenzt maßhaltigen Holzbauteile aussen. Zur deckenden Auhellung von stark verwittertem Holz sowie zum nachfolgendem Maserieren von Holzbauteilen.

Eigenschaften:

Diffusionsfähige, fungizide Holzfarbe mit Holzstrukturerhaltenden Eigenschaften

Verarbeitungstemperatur:

Mindesttemperatur für Umluft, Material und Untergrund + 5° C

Lagerung:

Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde
12 Monate lagerfähig.

Gebindegrößen:

5 Liter / 1 Liter
Blechgebinde

Entsorgung:

Sondermüll/Schlüssel Nr. 55 502
Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden.

Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen !!

TECHNISCHE DATEN

Dichte:

0,916-1,01

Bindemittelbasis:

Langöliges Spezialalkydharz

Pigment:

Micronisierte Eisenoxide sowie Spez.Pigmente

Farbtöne:

Oxytrot, Ocker
RAL 6005

Achtung:

Im Außenbereich ist Farblos als Alleinanstrich nicht geeignet!

Trockenzeiten:

20°C/ 50% r.LF.:
12 Std.

Verbrauch:

Je nach Untergrundbeschaffenheit
100 - 140 ml/m²

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat.A/a):
300 g/l (2010)

Gefahrenkennzeichnung:

R 10 Entzündlich
R 65

RID/ADR UN 1263

Verpackungsgr.3 F III

VERARBEITUNG

Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Aufbauvorschlag:

Trockenen Holzuntergrund (max. 14% Feuchtigkeit)
Stark verwitterter Untergrund bis zum gesunden Holz abschleifen.
Bei Renovierungsanstrich kann PROTECTOR mit Mischterpentin verdünnt werden.
Bei Maserierarbeiten nach Trocknung 1-2 Lasuranstriche mit PROTECTOR- Holzveredelungsl.

Verarbeitung:

Streichen in Richtung der Holzmaserung

Verdünnungsgrad:

PROTECTOR wird ggf. mit Mischterpentin gering verdünnt.

Besondere Hinweise:

Alle Farbtöne sind untereinander beliebig mischbar. Ein Zusatz von Farblos zum Aufhellen von Farbtönen darf als Schlußbeschichtung einen 10%-igen Anteil nicht übersteigen.

PROTECTOR soll, wegen starkem Lösemittelgeruch, nicht großflächig in Innenräumen verarbeitet werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung.
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.