

Bona Naturale Base

Technisches Merkblatt



Bona Naturale ist die neue Generation des Oberflächenschutzes für Parkett- und Holzböden. Bona Naturale kombiniert das Beste aus Holzölen, Hartwachsen und wasserbasierten Versiegelungen in einem einzigartigen, natürlichen Aussehen und Gefühl. Bona Naturale Base ist für den ersten Auftrag unter Bona Naturale 2-K entwickelt worden. Bona Naturale Base kann ebenfalls als erster Auftrag unter Bona Naturale 1-K verwendet werden. Bona Naturale Base reduziert die Seitenverleimung. Der einzigartige Aufbau von Bona Naturale ergibt ein natürliches Erscheinungsbild des Holzbodens. Bona Naturale Base ist wasserbasiert und enthält weniger als 10% Lösemittel. Bona Naturale Base besteht zum Teil aus erneuerbaren Rohstoffen und besitzt die Vorteile eines dauerhaften, wasserbasierten und umweltfreundlichen Oberflächenschutzsystems.

- Das Bona Naturale System fühlt sich an und sieht aus wie das natürliche Holz
- Beim Bona Naturale System sind partielle Reparaturen möglich
- Gleichmäßige Farbgebung
- Reduziert die Seitenverleimung
- Entwickelt für Bona Naturale 2-K
- Zum Teil aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Produktart: | Einkomponentig, wasserbasiert |
| VOC Gehalt: | Max. 100g/Liter |
| Verarbeitungstemperatur: | Raum- bzw. Materialtemperatur dürfen während des Auftrags bzw. der Trockenzeit nicht unter +13°C liegen |
| Verbrauch: | Ca. 1 Liter für 7-9m ² (150-110g/m ²) |
| Trockenzeit: | Ca. 1,5 Std. bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Werkzeuge zum Verarbeiten: | Bona Naturale Rolle oder Bona Wasserlackrolle |
| GISCODE: | W3+ |
| Kennzeichnungspflichtig: | Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV |
| Gebindeentsorgung: | Deutschland: über DSD oder Interseroh Österreich: über ARA 12830 |
| Abfallschlüsselnummer: | 08 01 12 |
| Lagerung: | Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C). |
| Lagerfähigkeit: | Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum |
| Lieferform: | 3 x 4,5 Liter (44 Kartons pro Palette) |

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Oberflächenvorbereitung

Die zu behandelnde Fläche muss gut geschliffen, trocken, frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff eine Einscheibenmaschine (Bona FlexiSand, Bona Buffer) mit dem Bona SandScrad-System, oder Schleifgitter Korn 120 bis 150 verwenden. Durch Bona Naturale Base wird u. a. die Seitenverleimung reduziert und ist somit auch für Bunthölzer, Holzpflaster, Hochkantlamellenparkett, Dielenböden und Parkett auf Fußbodenheizung geeignet.

Verarbeitung

Zum Grundieren aller gebräuchlichen Parkethölzer die mit Bona Naturale 2-K, alternativ Naturale 1-K behandelt werden sollen. Das Gebinde vor Gebrauch ausreichend schütteln. Beiliegenden Filter in den Gebindehals stecken. Bona Naturale Base nicht auf den Boden kippen, sondern aus einem Auftragsbehälter verarbeiten. Auftrag gleichmäßig durchführen, Pfützenbildung vermeiden.

Versiegelungsaufbau

Normale bis mittlere Beanspruchung (z. B. Wohnbereich)

- 1 x Bona Naturale Base und 1 x Bona Naturale 1-K
- 1 x Bona Naturale Base und 1 x Bona Naturale 2-K

Bona Naturale Base

Technisches Merkblatt



Sehr starke Beanspruchung (z. B. Schulen, Ladengeschäfte)

1 x Bona Naturale Base und 2-3 x Bona Naturale 2-K

Zwischenschliff

Bei der Verwendung als Grundierung für Bona Naturale im Wohnbereich, wird Bona Naturale Base mit einer Einscheibenmaschine (Bona FlexiSand, Bona Buffer) zwischen geschliffen. Die besten Ergebnisse werden mit dem Bona SandScrad-System erzielt. Alternativ kann auch ein Schleifgitter mit der Körnung K120-150 verwendet werden.

Trockenzeit

Ca. 1,5 Std. bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit.

Verbrauch

Ca. 150-110g/m², 7-9m² pro Liter, Pfützenbildung vermeiden

Reinigung der Arbeitsgeräte

Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, ausgehärtete Reste können nur mit Aceton entfernt werden. Abfälle und restentleerte Gebinde müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden, Produktreste nicht in die Abwässer/ Kanalisation geben.

Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise von Bona Naturale 1-K und Bona Naturale 2-K! Für die Anwendung auf Exotenhölzer wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 22 52 82