

Wiflex

- * Spannungsarm
- * Schlagregendicht
- * Hoher Deckgrad

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsgebiete:

Für alle Putzuntergründe im Neu- und Sanierungsbereich mit guter Schutzwirkung gegen Schadstoffe und zur Egalisierung ungleichmäßig stark abgewitteter Fassadenflächen.

Eigenschaften:

Spannungsarmes, schlagregenfestes Anstrichmaterial mit guter Deckkraft.

Wiflex ist leicht verarbeitbar und verändert kaum die Struktur des Untergrundes. Bei notwendigen Ausbesserungsarbeiten keine Fleckenbildung.

>Lösungsmittelhältig<

Verarbeitungstemperatur:

Mindesttemperatur für Umluft, Material und Untergrund + 5° C

Lagerung:

Kühl, frostfrei, original verschlossenes Gebinde
12 Monate lagerfähig.

Gebindegrößen:

10 Liter
Kunststoffgebinde

Entsorgung:

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation od. Gewässer gelangen lassen. Spachtelrein entleerte, ausgetrocknete Gebinde können über ARA entsorgt werden.

Abfallschlüssel Nr. 55 502

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung.

Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.

TECHNISCHE DATEN

Dichte:

1,410

Bindemittelbasis:

Acrylat

Pigment:

Titandioxid
Spezialextender

Glanzgrad:

Matt

Farbton:

weiss, diverse Farbtöne

Verbrauch:

Je nach Untergrundbeschaffenheit
180 - 350 ml/m²

Abtönung:

Abtönpasten für lösemittelhaltige Systeme

Gefahrenklasse:

R 65

RID/ADR Symbol 3,III
UN 1263

VERARBEITUNG

Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen. Neuputze der Mörtelgruppe P II u. P III müssen weitestgehend abgebunden sein und auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden.

Aufbauvorschlag:

Stark saugende, jedoch tragfähige Untergründe sind mit Wiflex 20% verdünnt zu grundieren. Je nach Verschmutzungsgrad reichen ein bis zwei Anstriche mit Wiflex um die Flächen reinzustellen.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen

Verdünnungsgrad:

Wiflex wird in der Regel mit 10% Mischterpentin verdünnt.

Bitte beachten:

Um die spez. Eigenschaft dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen naß-in-naß in einem Zug verarbeiten.

Beachten: Lösemittelhaltige

Acrylatfassadenfarben sind für die Beschichtung auf Wärmedämmverbundsystemen (VWS) nicht geeignet!