

# WIVASSIL - FASSADENFARBE

- \* **Spezielle Fassadenfarbe**
- \* **Überdurchschnittliche Wasserdampfdurchlässigkeit**
- \* **Extrem spannungsarm**

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

### Anwendungsgebiete:

Hochatmungsfähige Fassadenanstriche mit hoher Füllkraft auf Alt- und Neuputz sowie auf alten Farben und Putzen auf Silikat- und Kunststoff - Basis.

### Eigenschaften:

Anstriche mit **WIVASSIL** ergeben regenabweisende, hoch wasserdampfdurchlässige Fassaden. Die Fläche wird gleichmäßig im Farbton, tuchmatt und spannungsarm.

### Lagerfähigkeit:

Dicht verschlossene Originalgebinde bis zu 1 Jahr. Angebrochene Gebinde gut verschließen und baldmöglichst verarbeiten.

### Gebindegrößen:

15 Liter / 5 Liter  
Kunststoffgebinde

### Entsorgung:

Restentleerte Gebinde können über ARA entsorgt werden.

Abfallschlüssel Nr. 55 502

## TECHNISCHE DATEN

### Dichte:

1,618

### Bindemittelbasis:

Silikonharzemulsion,  
Copolymere Acrylat - Dispersion

### Pigment:

Titandioxid - Rutil, spezielle Füllstoffe

### Glanzgrad:

Tuchmatt

### Farbton:

Weiss

### Verbrauch:

Je nach Beschichtung  
ca. 200 - 300 ml / m<sup>2</sup>  
Verbindliche Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

### EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat.A/a):  
40 g/l (2010)

### Gefahrenklasse:

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## VERARBEITUNG

### Untergrund und Beschichtungsaufbau:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Alte, nicht tragfähige Farbschichten sind zu entfernen.

Grundbeschichtung auf Neuputz mit 1 Teil **WIVASSIL**, 1 Teil **WIVASSIL - GRUND**

1 Teile Wasser.

Alten, sandelnden Putz nur mit **WIVASSIL - GRUND**

1:1 mit Wasser verdünnt grundieren.

Nach guter Durchtrocknung zwei Anstriche mit **WIVASSIL** auftragen.

### Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen

### Verdünnung:

Wasser ( bis max. 10% ) bzw.

### Trockenzeit:

Überstreichbar nach ca. 5 Std. Niedrige Temperatur und höhere Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

### Verarbeitungstemperatur:

Mindestens + 5°C Luft- und Objekttemperatur

## Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/ Anwenders, aufgrund unserer Erfahrungen, nach bestem Wissen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer und oder Anwender nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen" bzw. unsere "Geschäftsbedingungen" in der derzeit gültigen Fassung.

Unser dichtes Außendienstmitarbeiternetz garantiert schnelle Beratung und Lieferung. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.